

 SANTISTA		 PT-BR ESP ENG	
ESPECIFICAÇÃO TECIDO ACABADO / ESPECIFICACIÓN DE LA TELA ACABADA / FINISHED FABRIC SPECIFICATION			
ARTIGO / ARTÍCULO / PRODUCT	0484 144 - GABARDINE REPELLER		
NCM	TINTO / TEÑIDO / DYED		5514.22.0000
	ALVEJADO / BLANQUEADO / BLEACHED		-
ITEM	NORMAS / STANDARDS	ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS	
COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN / COMPOSITION	AATCC 20 e 20A	ALGODÃO / ALGODÓN / COTTON POLIÉSTER / POLIÉSTER / POLYESTER	33% 67%
TÍTULO DO FIO / TÍTULO DEL HILO / YARN COUNT	ASTM D1059	URDUME / URDIMBRE / WARP TRAMA / TRAMA / WEFT	Ne 20,00 Ne 12,00
DENSIDADE URDUME / DENSIDAD URDIMBRE / WARP DENSITY		FIOS/CM / HILOS/CM / YARNS/CM FIOS/POL / HILOS/POL / YARNS/POL	46,29 117,58
DENSIDADE TRAMA / DENSIDAD TRAMA / WEFT DENSITY		FIOS/CM / HILOS/CM / YARNS/CM FIOS/POL / HILOS/POL / YARNS/POL	20,6 52,32
CONSTRUÇÃO / ESTRUCTURA / WEAVE	NBR 12546	Sarja 3/1 / Sarga 3/1 / Twill 3/1	
LARGURA / ANCHO / WIDTH	NBR 10589	+/- 1,5cm	
GRAMATURA / GRAMAJE / WEIGHT	ISO3801	+/- 5%	g/m² oz/yd²
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO / RESISTENCIA TRACCIÓN / TENSILE STRENGHT	ASTM D5034	URDUME / URDIMBRE / WARP TRAMA / TRAMA / WEFT	Mín. / Min. / Min. Mín. / Min. / Min.
RESISTÊNCIA AO RASGO / RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	ASTM D2261	URDUME / URDIMBRE / WARP TRAMA / TRAMA / WEFT	Mín. / Min. / Min. Mín. / Min. / Min.
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ESTABILIDADE DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	AATCC 135 - Doméstica / Home	URDUME / URDIMBRE / WARP TRAMA / TRAMA / WEFT	Máx. / Max. / Max. Máx. / Max. / Max.
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ESTABILIDADE DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	AATCC 96 - Industrial	URDUME / URDIMBRE / WARP TRAMA / TRAMA / WEFT	Máx. / Max. / Max. Máx. / Max. / Max.
PROTEÇÃO SOLAR / PROTECCIÓN SOLAR / SUN PROTECTION	ANZS 4399	50 UPF	
ÍNDICE DE PENETRAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS / ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS / PENETRATION INDEX OF CHEMICAL AGENTS	ISO 6530/16602	ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO E HIDRÓXIDO DE SÓDIO / ÁCIDO CLORHÍDRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO E HIDRÓXIDO DE SODIO / HYDROCHLORIC ACID, SULFURIC ACID, NITRIC ACID AND SODIUM HYDROXIDE	5%
ÍNDICE DE REPELÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS / ÍNDICE DE REPELENCIA A AGENTES QUÍMICOS / CHEMICAL AGENT REPELLENCY INDEX	ISO 6530/16602	ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO E HIDRÓXIDO DE SÓDIO / ÁCIDO CLORHÍDRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO E HIDRÓXIDO DE SODIO / HYDROCHLORIC ACID, SULFURIC ACID, NITRIC ACID AND SODIUM HYDROXIDE	90%
ÍNDICE DE REPELÊNCIA/PENETRAÇÃO CLASSE / ÍNDICE DE REPELENCIA/PENETRACIÓN / REPELLENCY/PENETRATION INDEX	ISO 6530/16602	ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO E HIDRÓXIDO DE SÓDIO / ÁCIDO CLORHÍDRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO E HIDRÓXIDO DE SODIO / HYDROCHLORIC ACID, SULFURIC ACID, NITRIC ACID AND SODIUM HYDROXIDE	2
REPELÊNCIA ÁGUA APÓS 50 LAVAGENS / REPELENCIA AL AGUA DESPUÉS DE 50 LAVADOS / WATER REPELLENCY AFTER 50 WASHES	AATCC 22	80	
REPELÊNCIA ÓLEO APÓS 50 LAVAGENS / REPELENCIA AL ACEITE DESPUÉS DE 50 LAVADOS / OIL REPELLENCY AFTER 50 WASHES	AATCC 118	4	
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM / INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS			
		LAVAGEM / LAVADO / WASHING NÃO ALVEJAR / NO BLANQUEAR / DO NOT BLEACH SECAGEM EM TAMBOR / SECADO EM TAMBOR / TUMBLE DRY PASSADORIA / PLANCHAR / IRONING LAVAGEM A SECO / LAVADO AL SECO / DRY CLEAN	40° C - 60° C 150° C -
SUSTENTABILIDADE / SOSTENIBILIDAD / SUSTAINABILITY			
	ACABAMENTO NATURAL ACABADO NATURAL NATURAL FINISHING - ECO-FRIENDLY		
	POLIÉSTER RECICLADO DE GARRAFAS PET POLIÉSTER RECICLADO DE BOTELLAS DE PET RECYCLED POLYESTER FROM PET BOTTLES		
	CERTIFICAÇÕES / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS		
	ISO 14001 ISO 9001	AMBIENTAL / AMBIENTAL / ENVIROMENTAL QUALIDADE / CALIDAD / QUALITY	